

LITEPLAST Tapagrietas



DESCRIPCIÓN:

Pasta reparadora lista al uso, de muy fácil aplicación, rápida y ligera. Apta para interiores y exteriores.

PROPIEDADES:

LITEPLAST es una masilla ligera de secado rápido que no descuelga, no se agrieta ni merma al secar.

Puede ser lijada y pintada.

Dada su buena resistencia a la humedad, puede ser utilizado para exteriores.

APLICACIONES:

LITEPLAST, es una masilla reparadora, lista para usar recomendada para reparar y rellenar grietas, agujeros, fisuras, etc. en paramentos de madera, yeso, estuco, escayola o cemento y en general, cualquier material poroso y de construcción.

Debido a sus características, puede ser texturizada para asemejarla a las características de la superficie a rellenar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Pasta de color blanco.
Viscosidad:	Pasta de consistencia tixotrópica.
Densidad tubos:	(23°C) $0,54 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$
Densidad tarros:	(23°C) $0,42 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$
Diluyente:	Agua.
Velocidad de secado:	3-5 mm/24 h (23°C, 65% hr)

INDICACIONES DE USO:

Preparar las superficies eliminando antes el polvo y cualquier partícula suelta. Humedecer ligeramente el sustrato a reparar.

Aplicar **LITEPLAST** con una espátula flexible. Presionar y alisar la superficie sumergiendo la espátula en agua para obtener un buen acabado final. Si fuera necesario lijar, hacerlo cuando el producto esté totalmente seco.

LITEPLAST puede ser pintado transcurrida una hora de su aplicación.

En caso de que el producto esté demasiado seco, añadir unas gotas de agua y homogeneizar bien para dar la consistencia adecuada.

PRESENTACIÓN:

Tubo	50 ml, 150 ml.
Tarro	250 ml, 750 ml.
Cubeta	5 L.

ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto durante 24 meses en sus envases de origen herméticamente cerrados, a una temperatura recomendada entre 5 y 30°C.

LITEPLAST

Tapagrietas

LIMPIEZA:

Los útiles de trabajo se pueden limpiar con agua tibia mientras el producto esté aún fresco.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Según la legislación vigente, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

Para más información solicite la Hoja de Seguridad del producto.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selenia y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selenia sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selenia es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selenia Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selenia renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes. Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."